

| Schicht       | Grösstkorn | Typ             | Bindemittel                      | Verdichtung      |
|---------------|------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| Deckschicht   | 8, 11      | N, S, ACMR, SMA | 50/70, 70/100, 45/80-65 C oder E | Marshall         |
| Binderschicht | 16, 22     | S, H            | 50/70, 25/55-65 C oder E         | Marshall         |
| Tragschicht   | 22, 32     | N, S, H, EME    | 15/25, 10/20, 70/100, PmB        | Marshall/Gyrator |

Tabelle 4: Mögliche Mischgut-Kombination und entsprechende vorgesehene Verdichtung

VSS 2010/501 Tabelle 4