Prüfplan EP-2

(Belagstyp= AC 11)

	RAP-Anteile	Recycling-Zyklen	Berechnen der Rezepturen	Labormischung herstellen	Bindemittelextraktion	Bindemittelgehalt / Siebanalyse	Marshallversuch	Rohdichte Mischgut im Pyknometer	Aufarbeiten von Bindemittel inkl. RuK und Pen	Alterung von Asphaltprobekörpern	Wasserempfindlichkeit von Asphaltprobekörpern	Steifigkeitsmodul 5°C gealtert	Steifigkeitsmodul 22°C ungealtert	Steifigkeitsmodul 22°C gealtert	Steifigkeitsmodul 40°C (un)gealtert	Abriebtest	Spurrinnentest	Biegeversuch Wöhler	Druckschwellversuch inkl. Gyrator-PK herstellen	Tiefe Temp Zugschwellversuch	FTIR	DSR	Belag - herstellen/ PK schneiden	Belag - Fräsen	Ofenalterung RAP	Kornform/rundung, Fliesskoeff.
Alterung Bindemittel																										
Bitumen 1	0%	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1		1	1	1	1				
(roter Faden)	**40%**	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1				
	60%	**3**	1	3	3	1	1	1	3		3	3		3	3		1		1	1	3	3				
	80%	**1**	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1	1						1	1				
	100%	**4**	1	4	4	1	1	1	4		4	4		4	4						4	4				
PmB	60%	**2**	1	2	2	1	1	1	2		2	2		2	2		1		1	1	2	2				
Verjüngungsmittel	60%	**2**	1	2	2	1	1	1	2		2	2		2	2		1		1	1	2	2				
Veränderung Aggregat																										
Bitumen 1	60%	**3**	1	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	2	3	3
	0%	**0**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alterung																										
Alterungssimulation RAP	60%	**8**		2	8				8												8	8			8	
Recyclingverfahren																										
Bitumen 1	60%	**1**		4			4		1			4		4	4											